ВИНИКОР®-акрил-013

грунтовка
(ТУ 20.30.12-015-67503963-2018)

ВМП®
1991
Система менеджмента качества сертифицирована по ISO 9001

Описание

Грунтовка водоотталкивающая для впитывающего минерального основания на основе акрил-силоксана, однокомпонентная. Обеспечивает длительную водонепроницаемость.

Назначение и область применения

Применяется в качестве бесцветного защитного водоотталкивающего состава для минерального основания (бетон, кирпичная кладка, цементная штукатурка и т.п.).

Используется в качестве:

- самостоятельного покрытия;
- гидрофобизирующие покрытие в комплексной системе покрытий с эмалью ВИНИКОР-акрил-14.

Сертификация, испытания

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.01.34.008.E.001466.06.19 от 24.06.2019г.

Одобрено испытательным центром АО «ЦНИИС».

Технические характеристики

Цвет покрытия	бесцветный
Плотность грунтовки, г/см^3	0,90±0,10
Доля нелетучих веществ,	
- по объёму, % (об.)	15±2
- по массе, % (масс)	22±2
Время высыхания до степени 3 (по ГОСТ 19007), при температуре (20±2) °С, ч	1, не более
Толщина сухой плёнки, мкм	40-80
Толщина мокрой плёнки, мкм	260-520
Теоретический расход на однослойное покрытие, г/м^2	220-440

Подготовка поверхности

- удалить грязь, масляные и жировые загрязнения;
- удалить известковое (цементное) молочко, разрушенные или отслаивающиеся слои бетона и старых покрытий методом абразивной очистки, шлифовальной машиной или щетками;
- обеспылить;
- отремонтировать трещины и сколы.

Бетонная поверхность, подготовленная к нанесению лакокрасочного покрытия должна быть равномерно шероховатой и не иметь выступающей арматуры, трещин, выбоин, раковин, наплывов, сколов рёбер, масляных пятен, грязи и пыли.

Выдержка бетонного основания после укладки бетона до нанесения грунтовки должна составлять не менее 28 суток; после применения выравнивающих смесей – согласно нормативной документации производителя смеси. Влажность поверхностная (в поверхностном слое толщиной 20 мм) не более 4 %.

Перед нанесением последующих покрытий поверхность должна быть сухой, чистой и свободной от масла и пыли.

Инструкции по применению

Перед применением тщательно грунтовку перемешать.

Материал рекомендуется наносить в заводских и полевых условиях при температуре от плюс 5 до плюс 35 °С и относительной влажности воздуха не более 85 %. Температура окрашиваемой поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3 °С.

Рекомендуемые параметры нанесения:

Безвоздушное распыление	
Рекомендуемые разбавители	Без разбавления
Давление	12-16 МПа (120-160 бар)
Диаметр сопла	0,011”-0,021”(0,28-0,43 мм)
Пневматическое нанесение	
Рекомендуемые разбавители	Без разбавления
Давление	0,2-0,4 (2-4 бар)
Диаметр сопла	1,8-2,2 мм
Кисть/валик	
Рекомендуемые разбавители	Без разбавления
Очистка оборудования	СОЛЬВИН-15 (ТУ 20.30.22-014-67503963-2018)

Последующие слои пропитки наносить «мокрым по мокрому». Время до перекрытия финишным покрытием зависит от температуры воздуха и составляет при плюс (20±2)°С не менее 24 часов.

Время отверждения зависит от температуры поверхности и окружающего воздуха, толщины покрытия, эффективности вентиляции и относительной влажности воздуха.

Упаковка и хранение

Материал поставляется в пластиковых канистрах или металлических ведрах.

Условия хранения – в соответствии с ГОСТ 9980.5 (при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40 °С). При хранении тара с компонентами материла, не должна находиться вблизи источников тепла, подвергаться воздействию атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения – 24 месяца с даты изготовления.

Меры безопасности

При работе соблюдать соответствующие отраслевые нормы и требования, а также меры предосторожности, указанные на этикетке тары.

Использовать средства индивидуальной защиты (очки, маски, респираторы), избегать вдыхания растворителей при испарении и попадания материала или его компонентов на кожу, слизистые оболочки глаз и дыхательных путей; внутри помещений использовать только при обеспечении достаточной вентиляции.

Материал и его компоненты огнеопасны!

Предоставленная информация носит общий характер, не учитывает специфику конкретного объекта и должна рассматриваться совместно с руководством по нанесению. Применение материала для иных целей или при воздействии иных факторов должно иметь письменное подтверждение ЗАО НПХ ВМП. При его отсутствии производитель не несёт ответственности за неправильное применение материала, и покупатель утрачивает право на предъявление претензий и удовлетворение требований, связанных с качеством полученного покрытия.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ «ВМП»
Екатеринбург +7 (343) 357-30-97; 385-79-00; 385-66-10, office@fmp.ru
Москва +7 (495) 411-65-03; 411-65-04, msk@fmp.ru
Санкт-Петербург +7 (812) 640-55-20; 676-20-20, spb@fmp.ru
Представительства в РФ и за рубежом – на **vmp-holding.ru**