ГУДЛАЙН® ЭП

лак

ТУ 2257-002-23394220-2004

ТИП

Композиция двухупаковочная, на основе раствора эпоксидного пленкообразующего, целевых добавок и отвердителя аминного типа.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для получения финишного слоя в системе покрытий с ГУДЛАЙН ЭП-22.

ОСОБЕННОСТИ

Повышает декоративный вид, улучшает стойкость к УФ облучению. Свидетельство о государственной регистрации № RU.40.01.05.015.E.000019.05.15.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для получения покрытия покрытий наливных полов с улучшенными декоративными свойствами.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	бесцветное
Внешний вид	степень блеска не нормируется
Массовая доля нелетучих веществ	не менее 92%
Жизнеспособность	не менее 60 мин при +20°С
Теоретический расход	125-250 г/м²
Плотность	1,0 кг/л
Рекомендуемая толщина слоя	50-100 мкм

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Подготовка поверхности: при необходимости очистить поверхность от воды, масла, пыли и иных и механических загрязнений.

Подготовка композиций: тщательно перемешать основу и смешать с отвердителем в соотношении указанном в паспорте качества.

Условия нанесения: температура от +15°С до +25°С, относительная влажность воздуха не более 90%. Не допускается нанесение на влажные поверхности.

Нанесение: валиком или кистью. Вне помещений или в помещениях с хорошей приточно-вытяжной вентиляцией допускается нанесение методом безвоздушного распыления Рекомендуется 1-2 слоя.

Время отверждения: нанесение лака ГУДЛАЙН ЭП по покрытию из композиции ГУДЛАЙН ЭП-22, как и последующие слои лака производить через 24 часа при температуре +20°С или 36 часов при температуре +15°С. Время выдержки покрытия до начала эксплуатации не менее 7 суток при температуре выше +15°С.

ВНИМАНИЕ! При более низкой температуре отверждение замедляется.

Очистка инструмента: для очистки инструмента и оборудования использовать растворители - марки 646, Р-4, ксилол.

ХРАНЕНИЕ

В складском помещении или под навесом, исключающим попадание прямых солнечных лучей при температуре от -40 °С до +35 °С.

Гарантийный срок хранения основы 12 месяцев с даты изготовления.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОКРЫТИЯ

Используется при температуре от -30 °С до +50 °С.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ «ВМП»
Екатеринбург +7 (343) 357-30-97; 385-79-00; 385-66-10, office@fmp.ru
Москва +7 (495) 411-65-03; 411-65-04, msk@fmp.ru
Санкт-Петербург +7 (812) 640-55-20; 676-20-20, spb@fmp.ru

Представительства в РФ и за рубежом – на **vmp-holding.ru**