

Характеристики продукта

Описание

Hempathane PW 35660 - двухкомпонентное высокоструктурированное ароматическое полиуретановое гибкое покрытие со 100% сухим остатком. При отверждении образует покрытие с х

Рекомендованное применение

В качестве внутреннего или внешнего покрытия трубопроводов и цистерн для питьевой воды.

Подходит для заводского нанесения там, где требуется быстрое высыхание

Температура эксплуатации:

- Максимум, только в сухой среде: 120°C [248°F].
- Максимум, В воде (без температурного градиента): 60°C [140°F].
- Влага (только при использовании в качестве наружного покрытия на горячих трубах): 110°C [230°F].

Сертификация / Одобрения

- Соответствует требованиям к наружным полиуретановым покрытиям жидкостного нанесения для трубопроводов EN 10290. Type 2, Class B
- Cooтветствует требованиям стандарта ANSI/AWWA для использования в трубопроводах для воды: С222-2008

Особенности

- Не предусмотрено.

Безопасность продукта

Точка вопламенения 104°C

Содержание ЛОВ в смешанном продукте

| Законодательство | Значение |
|-------------------|----------|
| Евросоюз | 25 г/л |
| США (покрытие) | 25 г/л |
| США (нормативные) | 25 г/л |
| Китай | 25 г/л |

В соответствии с применимым законодательством, подробности см. в примечаниях на веб-сайте Hempel hempel.com или на вашем местном веб-сайте Hempel. Значения ЛОС могут варьироваться в зависимости от оттенка. См. паспорт безопасности продукта, раздел 9.

Обращение

Обращаться с осторожностью. До и в ходе применения необходимо соблюдать меры предосторожности, изложенные на этикетках упаковки и банок с краской, и следовать всем местным и национальным указаниям по безопасности. При использовании продукта всегда сверяйтесь с соответствующими паспортом безопасности и технологической картой.

Только для профессионального использования.

Данные продукта

Код продукта

35660

Компоненты продукта

Основа 35669 Отвердитель 95580

Стандартный оттенок* / код

Синий 35120 **

Глянец

глянцевый

Объем твердых тел

100 ± 2%

Удельный вес

1,4 кг/л

Другие цвета доступны, свяжитесь с местным представителем Hempel.



Справочная толщина сухой пленки 500 мкм

Подготовка поверхности

Степень очистки

- Удалите масло, жир и другие загрязнения, используя подходящее моющее средство.
- Удалите соли, моющие средства и иные загрязнения пресной водой под высоким давлением.

Новое строительство/сооружение:

- Абразивоструйная очистка минимум до степени Sa 2½ (ISO 8501-1) / SP 10 (SSPC).
- Удалите пыль, абразивы и непрочнодержащиеся материалы.

Техническое обслуживание и ремонт

- Местная струйная очистка минимум до степени PSa 2 (ISO 8501-2) / SP 6 (SSPC).
- Тщательно очищайте вручную или с помощью элементов малой механизации до степени St 2 (ISO 8501-1) / SP 2 (SSPC).
 Избегайте полировки.
- Гидроструйная очистка до степени Wa 2½ (ISO 8501-4).
- Степень мгновенной коррозии не более FR M (ISO 8501-4).
- Удалите пыль, абразивы и непрочнодержащиеся материалы.

Шероховатость

- Профиль поверхности Средний (G) (ISO 8503-2).

Для получения подробных сведений обратитесь к отдельным указаниям по подготовке поверхности Hempel.

Нанесение

Пропорции смешивания

Основа 35669 : Отвердитель 95580 (3 : 1 по объему)

Перед использованием хорошо перемешать. Перед смешиванием компонентов размешайте тщательно каждый из них по отдельности до гомогенного состояния.

Растворитель

Не разбавлять

Время жизнеспособности

| Температура продукта | 50°C |
|-------------------------|--------|
| Время жизнеспособности | 8 мин. |

Метод нанесения

| Оборудование | Макс. объем разбавлени я | Параметры оборудования |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Распыление с раздельной подачей | Не разбавлять | Давление на сопле: 200 бар |

Данные для нанесения распылением рекомендуемые и могут изменяться. Давление указано для материала с температурой 20°C [68°F].

Толщина пленки

| Диапазон спецификаций | Низкий | Высокий | Рекомендовано |
|----------------------------|----------|----------|---------------|
| Толщина сухой пленки | 300 мкм | 2500 мкм | 500 мкм |
| Толщина мокрой пленки | 300 мкм | 2600 мкм | 500 мкм |
| Теоретическая укрывистость | 3,3 м²/л | 0,4 м²/л | 2 м²/л |

В зависимости от цели и области применения толщина пленки продукта может отличаться от указанной. Это приведет к изменению расхода, времени сушки, отверждения и интервала перекрытия. Чтобы добиться наилучших результатов, избегайте чрезмерной толщины пленки.

Условия нанесения

- Наносить на сухую чистую поверхность с температурой мин. на 3°C [5°F] выше точки росы во избежание образования конпенсата
- Во время нанесения и отверждения температура поверхности должна быть выше 5°C [41°F].
- Во время нанесения температура продукта должна быть выше 23°C [73°F].
- Температура основы должна быть в диапазоне от 40°C [104°F] до 60°C [140°F].

Относительная влажность

- Во время высыхания относительная влажность должна быть ниже 90%.
- Во время нанесения относительная влажность должна быть ниже 90%.



Высыхание и перекрытие

Совместимость продукта

- Предыдущее покрытие: Нет.
- Последующее покрытие: Нет.

Время высыхания

| Температура поверхности | | 20°C | |
|----------------------------|------|------|--|
| твердо сухой | часа | 4 | |
| Сухая для перемещения | часа | 6 | |

Определено для толщина сухой пленки 500 микрон в стандартных условиях. Подробности см. в примечаниях Hempel.

Условия сушки

- Чтобы добиться указанного времени сушки, во время нанесения, сушки и отверждения важно обеспечивать достаточную вентиляцию.
- Следует избегать конденсации на свеженанесенном покрытии.

Примечания по перекрытию

- Перед нанесением покрытия убедитесь в том, что поверхность сухая и чистая.

Другие замечания

 Спецификация Hempel имеет преимущественную силу по отношению к любым рекомендациям, изложенным в Данных на Продукт.

Хранение

Срок хранения

| Температура окружающей среды | 25°C | 35°C |
|---------------------------------|-----------|-----------|
| Основа | 36 месяцы | - |
| Отвердитель | 24 месяцы | 16 месяцы |

Срок хранения с даты производства при условии хранения в оригинальных неоткрытых контейнерах. В дальнейшем качество продукта требует повторной проверки. Всегда проверяйте срок реализации или срок годности на этикетке.

Условия хранения

- Отвердитель чувствителен к влаге. До использования хранить в сухом месте в плотно закрытой банке.
- Во время транспортировки и хранения температура не должна опускаться ниже 10°C [50°F].
- Продукт необходимо хранить в соответствии с местным законодательством при температуре не выше 40°C [104°F], не допуская попадания прямого солнечного света, дождя и снега.



Дополнительные документы

Дополнительная информация доступна на сайте Hempel (hempel.com) или на локальном сайте Hempel:

- Пояснительные замечания с объяснением различных разделов данной технологической карты.
- Указания по подготовке поверхности.
- Указания по нанесению для различных методов нанесения.
- Общие рекомендации по нанесению

Настоящая технологическая карта продукта («ТКП») относится к поставляемому продукту («Продукт») и подлежит периодическому обновлению. В связи с этим покупатель/тот, кто будет наносить покурытие, должен учитывать ТКП, поставляемую вместе с соответствующей партией Продукта (а не более раннюю версию). В дополнение к ТКП покупатель/тот, кто будет наносить покурытие, может получить некоторые или все из нижеперечисленных спецификаций, заключений и/или указаний, приведенных ниже или доступных на веб-сайте компании Hempel в разделе «Продукты»: www.hempel.com («Дополнительные документы»).

| Nº | Описание документа | Расположение/комментарии |
|----|---|--|
| 1. | Техническое заключение | Однократные специальные рекомендации, предоставляемые по запросу для конкретных проектов |
| 2. | Спецификации | Выпускаются только для конкретных проектов |
| 3. | ТКП | Настоящий документ |
| 4. | Пояснительные примечания к ТКП | Доступны на веб-сайте www.hempel.com и содержат информацию о параметрах испытаний Продукта |
| 5. | Инструкции по нанесению | При наличии, на веб-сайте www.hempel.com |
| 6. | Общие технические рекомендации (например, по нанесению) | При наличии, на веб-сайте www.hempel.com |

В случае противоречий между ТКП и Дополнительными документами порядок приоритетности источников информации соответствует указанному выше. В этом случае следует также связаться с представителем компании Hempel для получения разъяснений. Кроме того, покупатель/тот, кто будет наносить покрытие, должен полностью ознакомиться с соответствующим паспортом безопасности, прилагаемым к каждому Продукту, который также можно загрузить на веб-сайте www.hempel.com.

Компания Hempel не несет ответственности за дефекты, если нанесение Продукта было произведено не в полном соответствии с рекомендациями и требованиями, изложенными в соответствующей ТКП и Дополнительных документах. Информация и условия настоящего заявления об отказе от ответственности распространяются на данную ТКП, Дополнительные документы и иные документы, поставляемые компанией Hempel в отношении Продукта. Кроме того, если иное прямо не оговорено в письменной форме, данный Продукт поставляется и вся технико-консультационная помощь предоставляется в соответствии с Общими условиями продаж, доставки и обслуживания компании Hempel / заключенными договорами с компанией Hempel.

hempel.com

Выпущено Hempel A/S - Июнь 2021